

euku premium olaj + (keményviasz-olaj)



1 TERMÉKLEÍRÁS

Keményviasz-olaj. Növényi olaj alapú rétegtképző olaj.

- ✓ Fokozott vízállóság,
- ✓ matt hatás száradás után,
- ✓ felvitel hengerrel,
- ✓ kétkomponensű felhasználhatóság,
- ✓ gyorsan szárad,
- ✓ lecsiszolt parkettafelületek alapozó kezeléséhez,
- ✓ kiemeli a fa mintázatát,
- ✓ mélyen behatol a padlófelületbe,
- ✓ elasztikus filmréteget képez,
- ✓ a padlófelület finomcsiszolása után alkalmazható.

Nagy teherbírású padlófelület kialakítása és a gyors száradás érdekében ideális kombinációt alkot az **euku Master FS** reaktiváló szerrel (pl. fokozottan igénybevett helyiségekben). 2K-variánsként kizárólag professzionális felhasználáshoz.

2 ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Alkalmazható fa-és parkettás padlófelületeken, parafapadlón és OSB lapon.

3 ALKALMAZÁS

Jól felkeverni. Az olajat olajhengerrel, nedvessel-nedvesre technikával vékonyan, erőteljesen bedolgozni a fába. Jó ütemben, gyorsan kell dolgozni, az olaj nem száradhat meg, mert meglátszódnak az olajcsíkok átfedései. Az első felvitt réteget legalább 16 órán keresztül hagyni kell száradni. 24 órát meghaladó száradási idő esetén a második réteg felvitele előtt mattoztató csiszolást kell végezni (csiszolórács min. 180-as szemcsézetű vagy 240-es szemcsézetű HP csiszolólap), az első réteget nem szabad átciszolni. A második réteget olajhengerrel ajánlott felvinni. Gyorsan, az eret irányában kell egyenletesen és vékonyan hengerrel bedolgozni a felületbe. Mindig nedvessel-nedvesre technikával dolgozni.

2 K használatnál: az **euku Master FS**-t 1:25 keverési arányban (40 ml 1 liter olajban) folyamatos keverés mellett az olajhoz elegyíteni. Gyors felvitel hengerrel, úgy mint fent leírva. Nem szabad többet bekeverni, mint amennyit 2 óra alatt fel tudunk használni (kötési idő).

Tudnivalók:

- A szakszerűen lecsiszolt és fűgázott felületnek tisztának, száraznak, olaj- viasz-és pormentesnek kell lennie.
- Puha és trópusi fák esetében a kioldódott gyanta lassabb száradást illetve optikai sérülést okozhat.
- Egzotikus fán, színes-és ismeretlen fafajtákon való alkalmazás előtt ajánlatos tesztfelületen (min. 1 m²) a használati útmutatónak megfelelően kipróbálni.
- Parafapadlón és egzotikus fán az első rétegfelvitelt mindig olajkeményítővel együtt kell elvégezni. Szívóképességük és porozitásuk függvényében a parafapadlókat adott esetben ajánlatos kétszer végighengerezni.
- Felvitelkor és száradáskor gondoskodni kell a megfelelő szellőzéstől, azonban a huzatot és az erős

euku premium olaj + (keményviasz-olaj)



napfényt kerülni kell, továbbá védeni kell a felületet a portól. Padlófűtést időben le kell kapcsolni. A munkát a legnaposabb tájolású oldalon kell kezdeni (azaz általában olyan oldalon, ahol ablakfelület van) és fénytől távol kell dolgozni. A hengerrel nehezen megközelíthető helyeket és a sarkokat lapos ecsettel vékonyan előkenni, majd lehetőség szerint rögtön áthengerezni.

4 FELHASZNÁLÁS

kb. 80-100 ml/m² (Kiadósság: 10-12 m²/l) két rétegben történő felvitel esetén. Durva csiszolás, vastagabb fűgák és gyors szívóképességgel rendelkező fa esetében fokozott anyaghasználat lehetséges.

5 SZÁRADÁSI IDŐ

Kb. 16 óra elteltével (23°C, 50%-os relatív páratartalom és légmozgás mellett) óvatosan rá lehet menni a padlófelületre, és folytatni lehet a felületkezelést. A kész felületet nem ajánlatos az első 7 napban nedves kendővel feltörölni. Legkorábban 10 nap elteltével lehet szőnyeget helyezni a padlóra.

Az alacsony hőmérséklet, a fokozott páratartalom, a nem megfelelő szellőzés és a fában található, száradást lassító anyagok jelentősen megnövelhetik a száradási időt.

6 Tisztítás & ápolás

A padlófelület teljes kiszáradása után tisztításhoz használjuk az **euku Clean** tisztítót, ápoláshoz pedig az **euku Mattwax** ápolószert. Lakkozott/többrétegű fa padlófelületekre az eukula-ápolási útmutató vonatkozik a DIN 18356 szabvány szerint.

7 TÁROLÁS

Felnyitás nélkül, eredeti csomagolásban 12 hónapig. Felnyitott csomagolásban hártýaréteg képződhet, melyet használat előtt el kell távolítani.

Hideg és száraz helyen tárolandó! Gyermekektől távol tartani.

8 MŰSZAKI ADATOK

Összetevők: természetes olajok és viaszok, módosított növényi olajok, szénhidrogének, kovasavak, száradást segítő ólom-és kobaltmentes anyagok, aditív anyagok.

1K-használat: voc (g/l) <450 (ISO11890) / 2004/42/IIA(i)(500)500 / Giskód: Ö60

2K-használat euku master-rel: voc (g/l) <465 (ISO11890) / 2004/42/IIA(j)(500)500 / Giskód: Ö60

ADR: Osztály: 3,III, UN-Nummer 12.

CLP: GHS02, Vigyázat. H226 A folyadék és a gőz gyúlékony. P101 Amennyiben orvosi segítségre van szükség, akkor szükség van a csomagolásra vagy a szimbólumokat tartalmazó jelölőcímkére. P102 Nem kerülhet gyerek kezébe. P103 Használat előtt az ismertető címkét el kell olvasni. P210 Forró felületektől, melegtől, nyílt lángtól és egyéb tűzforrásoktól távol kell tartani. Közelében tilos a dohányzás. P233 A tárolóedényt jól lezárva kell tartani. P403+P235 A tartályt jól szellőző helyen kell tárolni. P501 A tároló és annak tartalmának eltávolítását a

euku premium olaj + (keményviasz-olaj)



helyi/regionális/ nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell végezni. EUH066 Az anyaggal való többszöri érintkezéstől érdes és repedezett lehet a bőr.

9 FONTOS TUDNIVALÓK

- ① Figyelmeztetés! Az olajjal érintkező munkaeszközök, mint pl. kendők, textilek, csiszolópor, stb. gyulladásveszélynek vannak kitéve. Fentieket fém dobozban, vákuummal lezárva vagy vízzel átitatva, tűztől védve kell eltávolítani. Maga az olaj nem gyúlékony.
- ① A bekevert 2K-termékek szén-dioxid és nyomás keletkezését okozhatják. 2K-elegyeket soha nem szabad légmentesen lezárni- Robbanásveszély!
- ① Kérjük, vegye figyelembe a csomagoláson található feliratot. Csak az azonos csomagolási felirattal rendelkező termékeket szabad egy rétegen belül, együtt felhasználni. Különböző jellemzők esetén a terméket felhasználás előtt külön tárolóedényben kell összekeverni.
- ① Az olajozott felületeket folyamatosan szagolni kell. A száradás előrehaladtával, illetve néhány nap elteltével a szagok enyhülnek. Közvetlenül az olajos felületkezelést követően a helyiségeket jól ki kell szellőztetni.

10 KERESZTHIVATKOZÁSOK

Következő információk a mindenkor érvényes tartalmukkal jelen használati és kezelési útmutató részét képezik:

- ① Általános tudnivalók az **eukula** felületkezelő termékek alkalmazására vonatkozóan
- ① Biztonsági adatlap

A megnevezett kinyomtatható anyagok valamint jelen termékinformáció aktuális verziója elérhető honlapunkon, a www.eukula.hu címen, vagy a lent megadott címen.

eukula – Törődünk a fapadlókkal

Fejlesztés · Gyártás · Logisztika
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesselisch Oldendorf
Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Eukula Magyarország

Eukula termékek magyarországi forgalmazója
(lakkok, olajok, ápolószerek, tisztítószerek)

Eukula Magyarország

DrS-Floor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15,
Telefon: +36 30 301-7261
Fax: +36 96 313-995
info@eukula.hu - www.eukula.hu



A termék használatára, alkalmazására irányuló támogatást legjobb tudásunk és a technika legújabb állása szerint végezzük. Ebből következően, az anyagokkal, termékekkel kapcsolatban adott felhasználási javallatok és javasolt utasítások betartása mellett nem keletkezhetnek károk. Azonban termékeink felhasználását nem áll módunkban ellenőrizni, ez az Ön felelőssége, azaz Ön nem mentesül az általunk szállított termékek egyedi vizsgálata ill. az adott felhasználási célnak történő megfelelés vizsgálatának kötelezettsége alól. Ebből következően az általunk nyújtott útmutatás nem kötelező érvényű, melyet nem lehet - harmadik fél esetleges termékvédelmi jogainak tekintetében sem - velünk szemben érvényesíteni. A vonatkozó előírásokat, irányelveket és szabványokat valamint a technika írott szabályait be kell tartani. Jelen termékinformáció kiadásával az előző változatok érvényüket veszítik.